

## ProRox SL 920



Oude naam: Rockwool Flexiboard

### Productbeschrijving

ProRox SL 920 is flexibele steenwolplaat. Op aanvraag leverbaar met een eenzijdige bekleding van glasvezelversterkte aluminiumfolie (Alu) of glasvlies.

### Toepassing

ProRox SL 920 is geschikt voor de thermische isolatie van horizontale en verticale wanden.

### Producteigenschappen

	Prestatie											Norm	
Warmtegeleidingscoëfficiënt	T (°C)	50	100	150	200	250	300						EN 12667
	$\lambda$ (W/mK)	0,042	0,054	0,069	0,086	0,106	0,131						
Maximum Service Temperature	300 °C Bij aluminiumfolie de gebruikstemperatuur hiervan beperken tot 80 °C											EN 14706	
Reactie bij brand	Euroklasse A1											EN 13501-1	
Densiteit (nominaal)	39 kg/m <sup>3</sup>											EN 1602	
Waterabsorptie	< 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609	
Dampdiffusieweerstandsfactor	$\mu = 1$											EN 14303	
	Sd > 200 m (indien aluminiumfolie bekleed)											EN 12086	
Luchtstromingsweerstand	> 10 kPa.s/m <sup>2</sup>											EN 29053	
Designation code	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+ )300-WS1											EN 14303	
	MW EN 14303-T4(T3 als t<60)-ST(+ )300-WS1-MV2 (voor aluminiumfolie aan buitenzijde)												

